

NATURALEZA

Pintura en base acuosa, formulada a base de copolímeros estireno acrílicos y pigmentos de gran calidad; incluye en su formulación partículas de áridos que le otorgan cierto carácter antideslizante.

USO Y PROPIEDADES

Se utiliza en pavimentos asfálticos, evitando el “sangrado” originado por las pinturas al disolvente, y en instalaciones deportivas (canchas de tenis, sendas ciclo turistas, etc.).

Recubrimiento con gran resistencia a la intemperie, debido a su impermeabilidad, si bien permite la transpiración. Resistente al desgaste y abrasión; con un elevado poder cubriente. De fácil aplicación; acabado estético y efecto antipolvo.

CARACTERÍSTICAS

Acabado	...	Semi-mate	Semi-mate	Semi-mate	...
Color	...	Blanco	Rojo	Verde	...
Densidad	...	1.22 gr/ml ± 0.05	1.22gr/ml ± 0.05	1.22gr/ml ± 0.05	...
Sólidos por peso	...	47% ± 3	47% ± 3	47% ± 3	...
Punto de inflamación	...	Ininflamable	Ininflamable	Ininflamable	...
Rendimiento teórico	...	5 – 7 m ² /l.(para espesor por capa de 60-70 micras)(1)	5 – 7 m ² /l.(para espesor por capa de 60-70 micras)(1)	6 – 7 m ² /l.(para espesor por capa de 60-70 micras)(1)	...
Seco tacto	...	30 min.	30 min.	30 min.	...
Seco total	...	2 – 3 horas	2 -3 horas	2 -3 horas	...
Repintado	...	5 – 6 horas	5 - 6 horas	5 - 6 horas	...
COV's	...	0.1 gr/l.	0.1 gr/l.	0.1 gr/l.	...
Diluyente	...	Agua	Agua	Agua	...
Método de aplicación	...	Brocha	Rodillo	Pistola	...
Formatos	...	4l.	15l.
Condiciones de aplicación	...	Entre 5 y 350C y humedad relativa inferior al 85%	Entre 5 y 350C y humedad relativa inferior al 85%	Entre 5 y 350C y humedad relativa inferior al 85%	...

(1) El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie; de la absorción del soporte, así como del modo de aplicación.

Variaciones de temperatura, humedad, tipo de soporte o espesor de capa y diluyente utilizado, pueden ocasionar variaciones en el secado, rendimiento y brillo.

APLICACIÓN

La aplicación se podrá realizar a rodillo, brocha o pistola (preferentemente a rodillo). Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

Preparación previa: Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de partículas sólidas y grasa; evitando así mismo la presencia de humedad.

Superficies nuevas:

Se recomienda dar una primera mano de URKULEM SPORT diluida en un 10-20% de agua, con el fin de facilitar su penetración en el sustrato y favorecer la adherencia de las siguientes capas. Para obtener un mejor resultado, se aconseja aplicar dos capas más del producto sin diluir.

El tiempo de espera recomendado para el uso del suelo después de su pintado es de aproximadamente 24 horas.

Superficies pintadas:

Pintura en buen estado: Seguir las indicaciones dadas para la preparación previa y a continuación actuar como en el caso de superficies nuevas.

Pintura deteriorada: Deben eliminarse las partes sueltas y sanear todas aquellas áreas deterioradas. Después aplicar 2 baños de URKULEM SPORT.

En las superficies, las características del terreno donde estén situadas y las condiciones de aislamiento ante la humedad con que hayan sido construidas, así como el correcto cumplimiento de estas normas de aplicación, influyen en el resultado y durabilidad de la pintura.

ALMACENAMIENTO: Tiempo de almacenamiento aproximado 12 meses desde el envasado del producto, conservado en su envase original sin abrir.

Fecha de edición: Mayo 2019

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior.



Pinturas y Recubrimientos Ursan, S.L.

Pol.Ind. Aurrera Nº39 48510 Trapagaran (Bizkaia)

Tfno. 944 721 720 Fax. 944 721 747

www.ursanpinturas.com

ursan@ursanpinturas.com



Los datos reflejados en esta información son a título orientativo y están de acuerdo con los ensayos realizados en nuestros laboratorios en condiciones óptimas de aplicación, si estas variasen, debería realizarse un ensayo previo.
Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a los factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.