

NATURALEZA

Pintura plástica mate de interior. Formulada a partir de resinas estireno-acríticas y materias primas de primera calidad.

Elevado carácter hidrófobo, dada su específica composición; que le dota de una excelente resistencia frente a manchas líquidas de productos de base acuosa.

USO Y PROPIEDADES

Uso generalizado para la decoración de paredes y techos. Recomendado para paramentos interiores como yeso, escayola, cemento, etc.

Pintura de excelente calidad, gran blancura y poder cubriente. Presenta una muy buena nivelación lo que facilita la obtención de acabados de alta decoración; bajo salpicado.

Sus principales características son su carácter hidrófobo (que impide que las manchas penetren en profundidad y se extiendan) y una elevada resistencia al frote húmedo (lo que permite un fácil limpiado de manchas sin dañar la capa de pintura). Eficaz contra manchas de café, vinagre, zumos, ketchup, refrescos, etc.

CARACTERÍSTICAS

Acabado	...	Mate liso
Color	...	Blanco
Densidad	...	1,30 gr/ml ± 0.05
Sólidos por peso	...	53 % ± 3
Punto de inflamación	...	Ininflamable
Rendimiento teórico	...	10 - 12 m ² /L (para espesor por capa de 40-50 micras).(1)
Seco Tacto	...	1 hora
Seco Total	...	5 - 6 horas
Repintado	...	8 - 12 horas. (2)
COV's	...	0.5 gr/l
Diluyente	...	Agua
Método de aplicación	...	Brocha	Rodillo	Pistola	...
Formatos	4l.
Condiciones de aplicación	...	Entre 5 y 35 ⁰ C y humedad relativa inferior al 85%.

(1) El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie; de la absorción del soporte, así como del modo de aplicación.

(2) Después de aplicado el baño de acabado, la Pintura Superlavable estará completamente seca y endurecida transcurridas 24 – 48 horas.

Variaciones de temperatura, humedad, tipo de soporte o espesor de capa y diluyente utilizado, pueden ocasionar variaciones en el secado, rendimiento y brillo.

APLICACIÓN

La aplicación se podrá realizar a rodillo, brocha o pistola. Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

Preparación previa: Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de partículas sólidas y grasa. En caso de hongos, algas, moho u otros elementos parásitos se lavará la superficie con una solución de agua y lejía al 10%, dejando secar completamente antes de pintar.

Superficies nuevas:

Yeso, cemento, hormigón o morteros: es conveniente imprimir con una imprimación al agua para interiores, ALKIL para sellar la superficie y favorecer la adherencia de las capas posteriores. A continuación aplicar 1- 2 manos de Pintura Superlavable, sin diluir, para conseguir un acabado óptimo. (*La dilución de la pintura puede aumentar su salpicado*).

Superficies pintadas:

Pintura en buen estado: Si la pintura está en buen estado, una vez limpia y seca, aplicar la pintura directamente.

Pintura deteriorada: Si la pintura está deteriorada, o si se trata de pinturas a la cal, temple o cola, debe eliminarse por completo; limpiando el paramento con un cepillo suave para la eliminación de las partículas sólidas. A continuación, proceder como en el caso de las superficies sin pintar.

Limpieza de manchas:

Emplear una esponja humedecida con agua y jabón y limpiar la zona manchada. Secar tras la limpieza. La eficacia frente a las manchas varía en función de la composición de las mismas y del intervalo de tiempo transcurrido tras producirse la mancha.

La efectividad de la pintura frente a las manchas se hace patente tras 24 horas desde su aplicación.

ALMACENAMIENTO: Tiempo de almacenamiento aproximado 12 meses desde el envasado del producto, conservado en su envase original sin abrir.

Fecha de edición: Marzo 2018

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior.



Pinturas y Recubrimientos Ursan, S.L.

Pol.Ind. Aurrera Nº39 48510 Trapagaran (Bizkaia)

Tfno. 944 721 720 Fax. 944 721 747

www.ursanpinturas.com

ursan@ursanpinturas.com



Los datos reflejados en esta información son a título orientativo y están de acuerdo con los ensayos realizados en nuestros laboratorios en condiciones óptimas de aplicación, si estas variasen, debería realizarse un ensayo previo.
Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a los factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.