

DECORACION. Esmaltes:

ALUMINIO EXTERIORES

NATURALEZA

Esmalte formulado a base de resinas alcídicas, combinadas con pasta de aluminio.

USO Y PROPIEDADES

El esmalte de ALUMINIO EXTERIORES, está indicado como acabado de sistemas convencionales de toda clase de superficies metálicas (puertas, postes eléctricos, verjas, etc.) e incluso para el pintado de objetos de madera o superficies de construcción con fines decorativos.

Se caracteriza por una excelente retención del brillo y del color frente a la intemperie y la luz. Es un gran anticorrosivo debido a su poder impermeabilizante. Ofrece un acabado brillante, liso y de aspecto metalizado, válido tanto para la decoración como para la protección de diferentes estructuras.

CARACTERÍSTICAS

Acabado	...	Liso, brillante y metalizado
Color	...	Aluminio/RAL 9006
Densidad	...	0.9gr/ml +0.05
Sólidos por peso	...	48.3 % ±3
Punto de Inflamación	...	41 ^o C
Rendimiento teórico	...	9 – 11 m ² /L (para espesor por capa de 40-50 micras) (1)
Seco tacto	...	2-3 horas
Seco total	...	6-7 horas
Repintado	...	A partir de 8 horas, pasado este tiempo esperar 15 días.
COV's	...	463.5 gr/l
Diluyente	...	Sintético
Método de aplicación	...	Brocha	Rodillo	Pistola	...
Formatos	...	750cc.	4l.

(1) El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie; de la absorción del soporte, así como del modo de aplicación.

Variaciones de temperatura, humedad, tipo de soporte o espesor de capa y diluyente utilizado, pueden ocasionar variaciones en el secado, rendimiento y brillo.

APLICACIÓN

La aplicación se podrá realizar a rodillo, brocha o pistola. Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

Preparación previa: Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de partículas sólidas, óxidos, ceras y grasa.

Superficies nuevas:

Si la superficie es de madera se debe imprimir con SELLADORA SINTETICA UNIVERSAL URSAN.

Si se trata de hierro/acero aplicar una capa de IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA GRIS URSAN.

En caso de metales no férricos (aluminio, galvanizados, etc.) imprimir con IMPRIMACIÓN FIXER 2C URSAN, para favorecer la adherencia.

Una vez imprimadas aplicar una o dos capas de ALUMINIO EXTERIORES. Si se aplicara a pistola, se diluirá entre un 5 o 10% con DILUYENTE SINTÉTICO URSAN.

Superficies pintadas:

Pintura en buen estado: Lijar suavemente hasta matizar la capa de acabado (en caso de superficies de madera hacerlo en el sentido de la veta) retirar el polvo y aplicar una o dos capas de ALUMINIO EXTERIORES.

Pintura deteriorada: Eliminar la pintura en mal estado mediante lijado previo. En superficies metálicas prestar especial atención a las zonas oxidadas; que deben ser eliminadas mediante lija de hierro o cepillo de alambre. Una vez saneado el paramento proceder como en superficies nuevas.

ALMACENAMIENTO: Tiempo de almacenamiento aproximado 12 meses desde el envasado del producto, conservado en su envase original sin abrir.

Fecha de edición: Abril 2019

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior.



Pinturas y Recubrimientos Ursan, S.L.

Pol.Ind. Aurrera Nº39 48510 Trapagaran (Bizkaia)

Tfno. 944 721 720 Fax. 944 721 747

www.ursanpinturas.com

ursan@ursanpinturas.com



Los datos reflejados en esta información son a título orientativo y están de acuerdo con los ensayos realizados en nuestros laboratorios en condiciones óptimas de aplicación, si estas variasen, debería realizarse un ensayo previo.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a los factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.