

NATURALEZA

Barniz para suelos de un componente, formulado con resinas de poliuretano que confieren gran adherencia al sustrato y magnífica dureza.

USO Y PROPIEDADES

Se utiliza especialmente para suelos interiores de madera, parkés, muebles y maderas donde se requiera una superficie dura y resistente a los productos de limpieza de uso doméstico, tanto en viviendas, oficinas, comercios, locales, industrias, gimnasios, etc.

Producto con muy buena brochabilidad y de fácil aplicación; que presenta un excelente acabado brillante de gran durabilidad, que resalta el veteado de la madera

CARACTERÍSTICAS

Acabado	...	Brillante
Color	...	Incoloro
Densidad	...	0.91 gr/ml \pm 0.05
Sólidos por peso	...	57% \pm 3
Punto de Inflamación	...	39°C
Rendimiento teórico	...	10 -12 m ² /l (para espesor por capa de 40-50 micras)(1)
Seco tacto	...	3 – 4 horas
Seco total	...	12 – 14 horas
Repintado	...	14 horas
COV's	...	395 gr/l
Diluyente	...	Sintético
Método de aplicación	...	Brocha	Pistola
Formatos	...	750cc.	4l.
Condiciones de aplicación	...	Entre 5 y 35°C y humedad relativa inferior del 85%

(1) El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie; de la absorción del soporte, así como del modo de aplicación.

Variaciones de temperatura, humedad, tipo de soporte o espesor de capa y diluyente utilizado, pueden ocasionar variaciones en el secado, rendimiento y brillo.

APLICACIÓN

La aplicación se podrá realizar a brocha o pistola. Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

Preparación previa: Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de partículas sólidas, ceras y grasa. Es importante que la madera esté seca, no superando un 20% de humedad relativa.

Superficies nuevas:

Lijar suavemente en sentido de la veta, limpiar minuciosamente. A continuación aplicar dos capas de BARNIZ KERSOL. La primera mano se diluirá el producto un 15-10% con DILUYENTE SINTETICO URSAN, y para el acabado un 5-10% si se aplica a brocha o rodillo y un 15-20% si es con pistola. Se recomienda realizar lijado somero entre la aplicación de las capas de acabado, para favorecer un acabado fino y sedoso.

Superficies pintadas:

Pintura en buen estado: Lijar suavemente hasta matizar la capa de acabado retirar el polvo y aplicar BARNIZ KERSOL.

Pintura deteriorada: Eliminar barniz en mal estado mediante lijado previo. En superficies, una vez saneado el paramento proceder como en superficies nuevas.

ALMACENAMIENTO: Tiempo de almacenamiento aproximado 12 meses desde el envasado del producto, conservado en su envase original sin abrir.

Fecha de edición: Mayo 2019

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior.



Pinturas y Recubrimientos Ursan, S.L.

Pol.Ind. Aurrera Nº39 48510 Trapagaran (Bizkaia)

Tfno. 944 721 720 Fax. 944 721 747

www.ursanpinturas.com

ursan@ursanpinturas.com



Los datos reflejados en esta información son a título orientativo y están de acuerdo con los ensayos realizados en nuestros laboratorios en condiciones óptimas de aplicación, si estas variasen, debería realizarse un ensayo previo.
Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a los factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.